

Stoffe Poco - technische Daten						
Bezug	PG	Stoffart	Zusammensetzung	Lichtechtheit	Pillingbildung	Scheuertouren
Altara Nubuck	PG 10	Microfaser	100 % PES	3	4	20.000
Blur	PG 11	Microfaser	100 % PES	4-5	4	50.000
Brego	PG 11	Flachgewebe	100 % PES	4-5	4	30.000
Cosy	PG 11	Velur	100 % PES	4-5	4-5	105.000
Euphoria	PG 11	Flachgewebe	100 % PES	4-5	5	100.000
Lothar	PG 11	Flachgewebe	92 % PES, 8 % NY	4-5	5	45.000
Marubia	PG 11	Microfaser	100 % PES	5	4-5	40.000
Nile	PG 11	Microfaser	100 % PES	5-6	4-5	100.000
Paris	PG 11	Flachgewebe	90 % PES, 10 % PA	5	4-5	40.000
Riviera	PG 11	Maschenware	100 % PES	4	5	50.000
Portofino	PG 11	Flachgewebe	100 % PES	4-5	4-5	70.000
Orlean	PG 11	Flachgewebe	100 % PES	5	4-5	45.000
Bingo	PG 12	Microfaser	100 % PES	4-5	4	33.000
Carlos	PG 12	Jaquard/Flachgewebe	90 % PES, 10 % PA	5	4-5	55.000
Miranda	PG 12	Flachgewebe	98 % PES, 2 % PA	5	5	32.000
Sofia clean	PG 12	Geschmirgeltes Flachgewebe	100 % PES	4	4-5	50.000
Amsterdam	PG 13	Flachgewebe	100 % PES	4-5	5	35.000
Ares	PG 13	Flachgewebe	100 % PES	4-5	4-5	40.000
Dandy	PG 13	Microfaser	100 % PES	>5	4-5	>100.000
Joy	PG 13	Flachgewebe	100 % PES	5	4-5	100.000
Olympia	PG 13	Geschmirgeltes Flachgewebe	98 % PES, 2 % PA	5	4-5	40.000
Scala	PG 13	Flachgewebe mit Schenilgarn	100 % PES	5	4	>100.000
Bulus	PG 14	Microfaser	100 % PES	4-5	4-5	50.000
Jazz	PG 14	Flachgewebe	100 % PES	6	4-5	70.000
Kevin	PG 15	Microfaser	100 % PES	4-5	5	100.000
Space	PG 15	Bouclégewebe	100 % PES	6	4-5	35.000
Lincoln	Cord	Cord	100 % PES	4-5	4-5	35.000
Rabbit	Cord	Cord	95 % PES, 5 % NY	4-5	4-5	100.000

Stoffe Poco - technische Daten						
Bezug	Stoffart	Zusammensetzung	Lichtechtheit	Pillingbildung	Scheuertouren	
SG 10						
Baltimore	Chenille	100% PES	5	4	30.000	
Flora Clean	Geschmirgeltes Flachgewebe	100 % PES	4	4	>70.000	
Cora Clean	Geschmirgeltes Flachgewebe	100 % PES	4-5	4-5	>100.000	
Hera Clean	Geschmirgeltes Flachgewebe	100 % PES	5	4-5	>50.000	

